



Fornace Laterizi Trezzo S.p.A.
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - Via Guarnerio, 100 - Tel. 02.90.90.247 r.a. - Fax 02.90.90.765
PRODUZIONE MATTONI PIENI - MATERIALI DA MURO E MALTE



MIX PER SOTTOFONDO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Composto predosato confezionato in sacchi di polietilene a due scomparti da Kg. 25, ottenuto dalla miscela di sabbia vagliata e cemento portland.

Il Mix per Sottofondo è un prodotto specifico per la realizzazione di sottofondi in genere in qualsiasi tipo di pavimentazione sia interna che esterna.

La composizione della curva granulometrica e l'appropriato dosaggio del legante consentono di ottenere un impasto con consistenza " terra umida " adatto a essere veicolato anche a mezzo di pompa pneumatica.

Il suo impiego è altresì particolarmente indicato nella formazione di caldane a protezione di manti impermeabili nella realizzazione di giardini pensili, o a protezione di strati isolanti nei sottotetti.

IMPIEGO

* Sottofondo per Pavimenti

* Caldane per Protezione e Guaine

* Getti Copritubazioni

Per la preparazione della **MIX PER SOTTOFONDO** si consiglia di versare **l'intero** contenuto del sacco (e non parte) in una comune betoniera. Il prodotto, comunque, può essere impastato anche a mano. Miscelare inizialmente a **secco** il contenuto ruotando la betoniera per due minuti circa in modo da uniformare i prodotti e versare poi acqua con dosaggi contenuti fino al raggiungimento dell' effetto terra umida. La composizione del sottofondo non deve essere alterata con l'aggiunta di composti estranei al prodotto originale e il contenuto del sacco deve essere impiegato interamente.

L'impasto eseguito meccanicamente non deve prolungarsi oltre 3 minuti per ciclo produttivo.

Acqua necessaria circa litri 1,50 (uno, cinquanta)

La messa in opera deve completarsi entro 30/40 minuti dalla fine dell'impasto.

CARATTERISTICHE

Massa volumica a secco	Kg./mc 2000
Temperatura di applicazione	da + 5 a + 35°
Resistenza a compressione a 28 gg.	> N/mm ² 12,00
Confezione sacco	Kg. 25 = litri 15 ca.
Tempi di stoccaggio	6 mesi confezione bancaria integra
Umidità residua a 6 giorni	< 2,5%
Resa per sacco	m ² . 1,25 di sottofondo sp. cm 1,00

