

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO

N. 068/CP/6

Si certifica che il prodotto

MALTA DA MURATURA PER SCOPI GENERALI (G)

con denominazione commerciale come in allegato

fabbricato da

FORNACE LATERIZI TREZZO S.p.A.

Via Guarnerio Francesco, 100 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - Italia

nell'unità produttiva

Via Guarnerio Francesco, 100 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - Italia

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti dell'Istituto Giordano, alle prove iniziali di tipo per le caratteristiche e con i risultati illustrati in allegato e alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica.


Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP), nelle regole particolari di schema il fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 8 aprile 2021

Data della prima emissione: 5 luglio 2006

Il Direttore Tecnico della Divisione Certificazione Prodotti

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)



L'Amministratore Delegato

Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti indicati. Il presente certificato è soggetto al rispetto del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" e delle regole particolari di schema indicate.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 oppure l'indirizzo email

certificazioneprodotti@giordano.it. L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Pagina 1 di 1

Identificazione del prodotto	Caratteristica		Numero del rapporto di prova
Malta di cemento	Fluidità media della malta normale determinata con l'impiego della tavola a scosse	185 mm	377169 emesso da Istituto Giordano
	Massa volumica apparente della malta fresca	1961 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione della malta indurita	6,03 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione della malta indurita	26,96 N/mm ²	
Malta idrofugata	Fluidità media della malta normale determinata con l'impiego della tavola a scosse	177 mm	377170 emesso da Istituto Giordano
	Massa volumica apparente della malta fresca	1965 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione della malta indurita	5,38 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione della malta indurita	21,69 N/mm ²	
Malta bastarda	Fluidità media della malta normale determinata con l'impiego della tavola a scosse	175 mm	377167 emesso da Istituto Giordano
	Massa volumica apparente della malta fresca	1969 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione della malta indurita	3,44 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione della malta indurita	13,20 N/mm ²	
Malta bastarda fibrorinforzata	Fluidità media della malta normale determinata con l'impiego della tavola a scosse	175 mm	377168 emesso da Istituto Giordano
	Massa volumica apparente della malta fresca	1912 kg/m ³	
	Resistenza media a flessione della malta indurita	2,45 N/mm ²	
	Resistenza media a compressione della malta indurita	7,28 N/mm ²	